

Parâmetros	CP II-F-32	CP II-Z-32	CP IV-32 RS	CP V-ARI	CP II-F-40
Tempo de início de pega (horas)	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
MgO (%)	≤ 6,5	≤ 6,5	≤ 6,5	≤ 6,5	≤ 6,5
Perda ao fogo (%)	≤ 6,5	≤ 6,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 6,5
Resíduo insolúvel (%)	≤ 2,5	≤ 16,0	-	≤ 1,0	≤ 2,5
SO ₃ (%)	≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 4,0	*	≤ 4,0
Resistência à compressão (MPa)					
1 dia	-	-	-	≥ 14,0	-
3 dias	≥ 10,0	≥ 10,0	≥ 10,0	≥ 24,0	≥ 15,0
7 dias	≥ 20,0	≥ 20,0	≥ 20,0	≥ 34,0	≥ 25,0
28 dias	≥ 32,0	≥ 32,0	≥ 32,0	-	≥ 40,0
Adições permitidas (%)					
Escória	0	0	0	0	0
Fíler calcário	6 a 10	0 a 10	0 a 5	0 a 5	6 a 10
Material pozolânico	0	6 a 14	15 a 50	0	0

* ≤ 3,5% para C₃A do clíquer ≤ 8,0% e ≤ 4,5% para C₃A do clíquer > 8,0%