

Parâmetros	CP II-F-32	CP II-Z-32	CP IV-32 RS	CP V-ARI	CP II-F-40
Tempo de início de pega (horas)	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
MgO (%)	-	-	-	≤ 6,5*	-
Perda ao fogo (%)	≤ 12,5	≤ 8,5	≤ 6,5	≤ 6,5	≤ 12,5
Resíduo insolúvel (%)	≤ 7,5	≤ 18,5	-	≤ 3,5*	≤ 7,5
SO ₃ (%)	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5
Resistência à Compressão (MPa)					
1 dia	-	-	-	≥ 14,0	-
3 dias	≥ 10,0	≥ 10,0	≥ 10,0	≥ 24,0	≥ 15,0
7 dias	≥ 20,0	≥ 20,0	≥ 20,0	≥ 34,0	≥ 25,0
28 dias	≥ 32,0	≥ 32,0	≥ 32,0	-	≥ 40,0
Adições Permitidas (%)					
Escória	0	0	0	0	0
Fíler calcário	11 a 25	0 a 15	0 a 10	0 a 10	11 a 25
Material pozolânico	0	6 a 14	15 a 50	0	0

*No caso de cimentos resistentes a sulfatos derivados do cimento CP V, não há limitação para Resíduo Insolúvel e MgO.