

TIPO / CLASSE : CP II-F-32

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE CIMENTO

PERÍODO : jul/26

Data	Químicos										Físicos										
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Perda Fogo	CaO Livre	Resid. Insol.	Equiv. Alcal.	Exp. Quente	Tempo de Pega		Cons. Normal	Blaine	# 200	# 325	Resistência à Compressão			
												Início	Fim					1 dia	3 dias	7 dias	28 dias
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	mm	min	min	%	cm ² /g	%	%	MPa	MPa	MPa	MPa
02	4,55	17,65	2,64	59,76	3,51	2,64	7,25	1,88	1,63	0,61	0,00	195	240	26,6	3.520	1,70	7,90	18,6	33,5	37,3	44,6
06	4,68	17,77	2,64	59,99	3,52	2,68	7,31	1,64	1,53	0,63	1,00	180	225	26,4	3.480	1,90	8,30	17,7	33,9	37,3	43,7
08	4,34	17,58	2,60	59,79	3,67	2,73	7,45	1,75	1,54	0,59	0,00	195	240	26,6	3.410	2,10	7,10	18,2	34,0	38,8	45,0
10	4,43	17,63	2,66	59,77	3,56	2,67	7,61	1,99	1,61	0,60	1,00	175	225	26,4	3.380	1,90	8,60	18,4	33,9	38,1	45,3
14	4,47	17,41	2,62	59,78	3,54	2,56	7,36	1,97	1,68	0,65	0,00	180	225	26,4	3.600	2,00	8,00	19,4	32,7	36,6	47,0
16	4,52	17,69	2,67	59,65	3,61	2,64	7,40	2,05	1,65	0,62	0,00	180	240	26,4	3.440	2,30	8,90	19,0	33,8	37,1	44,7
20	4,46	17,81	2,62	59,73	3,73	2,71	7,28	1,59	1,68	0,62	1,00	175	225	26,8	3.470	2,00	7,30	19,8	33,4	37,3	45,5
22	4,40	17,72	2,59	59,70	3,54	2,74	7,53	1,82	1,47	0,66	0,00	185	240	27,0	3.560	1,80	7,20	19,3	32,9	38,2	44,2
24	4,45	17,79	2,65	59,58	3,74	2,65	7,45	1,60	1,57	0,62	1,00	180	225	27,0	3.420	1,90	6,80	19,6	34,1	38,2	44,9
28	4,40	17,62	2,67	59,18	3,87	2,75	7,46	1,79	1,44	0,63	0,00	175	225	27,0	3.580	1,80	7,10	20,5	34,0	39,1	46,6
30	4,53	17,78	2,78	59,17	3,68	2,64	7,67	1,71	1,51	0,65	0,00	195	240	27,0	3.600	1,60	7,00	20,0	33,9	39,3	46,0
Média	4,48	17,68	2,65	59,65	3,63	2,67	7,43	1,80	1,57	0,63	0,36	183	232	26,7	3.496	1,91	7,65	19,1	33,6	37,9	45,2
Sd	0,09	0,12	0,05	0,25	0,11	0,06	0,13	0,16	0,08	0,02	0,50	8	8	0,3	80,03	0,19	0,72	0,8	0,5	0,9	1,0
Min	4,34	17,41	2,59	59,17	3,51	2,56	7,25	1,59	1,44	0,59	0,00	175	225	26,4	3.380	1,60	6,80	17,7	32,7	36,6	43,7
Max	4,68	17,81	2,78	59,99	3,87	2,75	7,67	2,05	1,68	0,66	1,00	195	240	27,0	3.600	2,30	8,90	20,5	34,1	39,3	47,0

Obs.: A Norma da ABNT não prevê a determinação da Resistência à Compressão a um dia para o CP II-F-32.
A massa específica média do CP II-F-32 ITAMBÉ é 3,05 g/cm³ (NBR 16605:2017).
As datas do relatório se referem ao dia de expedição do cimento.
Conforme norma NBR 16697:2018.

carimbo/assinatura

